Centripor Retard VAU 9

Retardateur de prise pour la fabrication de mortier frais prêt à l'emploi ou stabilisé

BE SURE. BUILD SURE.

CE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Puissant effet retardateur de prise
- Bonne homogénéité du mortier

DOMAINES D'APPLICATION

- Mortier (de maçonnerie) lié au ciment
- Mortier frais prêt-à-l'emploi
- Mortier léger lié au ciment
- Mortier stabilisé

CONSIGNES D'UTILISATION

Centripor Retard VAU 9 est un retardateur concentré pour mortier qui offre un temps de mise en œuvre long (jusqu'à 2 jours). Les propriétés du mortier durci, comme la résistance du mortier, l'adhérence et la résistance au gel, sont excellentes.

Centripor Retard VAU 9 est ajouté au mélange de mortier, de préférence dans la centrale à béton ou à mortier au moyen d'un puissant mélangeur. Pour obtenir une efficacité optimale, il faut ajouter l'adjuvant après l'eau de mélange. Pour garantir une répartition homogène dans le mélange, le temps de malaxage ne peut pas être inférieur à 60 secondes après l'ajout du produit et devrait idéalement atteindre 180 secondes.

Le dosage doit être adapté aux exigences spécifiques. Il dépend fortement de la vitesse de réaction du ciment et de la température ambiante.
Les dosages typiques de Centripor Retard VAU 9 pour obtenir un temps de mise en œuvre de 36 à 72 heures se situent entre 0,5 et 1,0 % de poids du ciment. Il est recommandé de procéder à des tests d'aptitude en fonction de l'application.

Un surdosage peut entraîner un ralentissement de la prise et provoquer ainsi un dessèchement du mortier.
Les conteneurs à mortier doivent être recouverts d'une mince couche d'eau en cas de longues interruptions de travail afin d'éviter l'évaporation de l'eau contenue dans le mortier.

REMARQUES IMPORTANTES

Pour les cas particuliers, veuillez consulter nos services commerciaux et techniques.

Veuillez prendre connaissance des « Conditions Générales d'Application des adjuvants et additifs pour béton et mortier »

REMARQUE

Extrait Sec : 37,75 ± 1,88%

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande · 57520 Grosbliederstroff
Tel. +33 3 87 27 29 46 · Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr · www.mc-bauchemie.fr

VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Masse volumique	kg/dm³	1,19	± 0.03 kg/dm³
Plage de dosage recommandée	%	0,2 - 1,5	du poids du ciment
Teneur en chlorure	%	≤ 0,1	
Teneur en alcali	%	≤ 6,0	

Type d'adjuvant	Retardateur de Prise – EN -934-2+A1 : T8
Désignation de l'adjuvant	Centripor Retard VAU 9
Teinte	vermeil
Forme	liquide
Organisme notifié	MPA Karlsruhe
Stockage	
Certificat de conformité du contrôle de la production en usine	0754-CPR
Conditionnement	Fûts de 200kg Conteneurs de 1000kg

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d'emballage et les fiches de données de sécurité.

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2600029943]

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande · 57520 Grosbliederstroff
Tel. +33 3 87 27 29 46 · Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr · www.mc-bauchemie.fr