



Intaktin Bio

Protection pour malaxeur à base d'huile végétale avec inhibiteur de corrosion

Caractéristiques du produit

- Composé d'huiles végétales et de protecteur contre la corrosion.
- Forme un film protecteur hydrofuge efficace durablement
- Minimise l'adhésion de résidus de béton et de mortier
- Haute protection contre la corrosion
- Applicable sur surface sèche et humide
- Facilite le nettoyage et l'entretien
- Dissout les anciennes adhérences
- Sans solvant
- Facilement pulvérisable
- Prêt à l'emploi

Domaines d'application

- Protection et préservations des équipements de constructions tels que les outils, les machines, les malaxeurs de béton ou mortier, les pompes à béton.
- Protection et préservation des tables de coffrage, rails et autres équipements en usine de préfabrication.
- Desserrage des filetages rouillés

Consignes d'utilisation

Informations générales

Intaktin Bio est un protecteur de haute efficacité pour les équipements, issu d'une combinaison complexe entre des huiles végétales et des huiles spéciales réduisant l'adhérence. Intaktin Bio intègre également un agent de protection spécial contre la corrosion, qui protège efficacement l'acier.

Afin d'obtenir son efficacité optimale, une application régulière est nécessaire.

Application

L'application d'Intaktin Bio se fait théoriquement après le nettoyage des équipements, en fin de journée par exemple.

Le produit doit être appliqué par fine couche et uniformément sur la surface métallique, propre et débarrassée de résidus de béton ou mortier. L'application se fait par pulvérisation.

Les pulvérisateurs MC sont adaptés pour cela, ainsi que les équipements conventionnels, du type Gloria 510 T ou Mesto Ferrum Plus 3560 P/3580 P. Une application au pinceau ou chiffon est également possible.

La formulation spéciale d'Intaktin Bio permet de l'appliquer sur des supports humides. En combinaison avec l'eau, Intaktin Bio forme une émulsion blanche, ce qui permet de visualiser les zones traitées.

Les équipements régulièrement traités avec Intaktin Bio sont facilement nettoyable; Il suffit généralement de les rincer à l'eau. Le béton et/ou mortier frais s'enlève aisément.

L'efficacité d'Intaktin Bio est optimale entre +5°C et +35°C.

Des températures inférieures à 0°C modifient la viscosité et la texture du produit.

Informations complémentaires

Dans le cas d'une utilisation conforme d'Intaktin Bio, il n'y a pas de risque d'effets négatifs sur la qualité du béton ou du mortier.

Intaktin Bio n'est pas adapté pour une application extérieure sur les camions malaxeurs ou pompes. Les peintures et joints standards peuvent être endommagés. Des tests préliminaires sont conseillés.



Caractéristiques techniques de Intaktin Bio

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Densité	g/cm ³	env.0,915	à 20°C
Consommation	ml/m ²	env. 30-50	Selon le support et l'application
Point de fusion	°C	> 300	
Température d'utilisation	°C	0 < - ≤ + 35	Température de l'air
		0 < - ≤ + 80	Température du support

Caractéristiques produit Intaktin Bio

Contrôle de qualité interne	EN ISO 9001
Base	Huiles végétales avec additifs
Couleur	Jaune clair
Forme	Liquide
Stockage	Peut-être conservé dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et frais pour 12 mois.
Conditionnement	Bidon de 30 l
	Fût de 200 l
	Conteneur de 1000 l
Évacuation des contenants	Vider intégralement les contenants sans laisser de produits à l'intérieur

Les caractéristiques du produit reposent sur des tests réalisés en laboratoire et peuvent varier dans la pratique. Il est préférable d'effectuer des tests d'adéquation préliminaire dans les conditions d'utilisation afin de déterminer l'adéquation technique dans un cas particulier.

Consignes de sécurité :

Veuillez prendre connaissance des avertissements de danger et des conseils de sécurité indiqués sur les étiquettes, ainsi que de la Fiche de Données Sécurité.

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l'art officiellement reconnues sont applicables.

Edition 01/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version.