Nafufill BB 2

Dispersion de polymères pour l'amélioration des matériaux liés au ciment

BE SURE. BUILD SURE.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dispersion de copolymère résistante à la saponification
- Augmentation de la résistance à la flexion
- Réduction du module d'élasticité (E-module) et de l'absorption d'eau
- Augmentation de la résistance aux cycles de gel/dégel et aux sels de déverglaçage
- Amélioration de la rétention d'eau
- Augmentation de l'imperméabilité
- Amélioration de l'adhérence au support
- Apporte un effet fluidifiant
- Réduction du retrait
- Certifié comme composant de système selon la norme EN 1504-3

DOMAINES D'APPLICATION

- Dispersion de polymères pour l'amélioration de matériaux liés au ciment tels que les mortiers, le béton, les chapes, les crépis.
- Dispersion de polymères pour la composition de l'eau de gâchage de Zentrifix F 82 XX
- Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACH : contact périodique et durable avec l'eau, inhalation périodique, mise en œuvre

CONSIGNES D'UTILISATION

Dosage

Nafufill BB 2 est un liquide laiteux et peut être utilisé pur ou mélangé à l'eau de gâchage. Pour l'amélioration de béton, mortiers, chapes et crépis, un ajout de 10 à 20 % (rapporté à la masse de ciment) est nécessaire pour l'obtention des données techniques nommées ci- dessus.

Préparation/Mélange

Une fois Nafufill BB 2 préparé, ou autrement dit l'eau de gâchage, on y ajoute le matériau cémenteux qui sera mélangé de façon homogène et sans grumeau, jusqu'à obtenir un matériau prêt à appliquer. Pour le mélange on utilise un turbo-malaxeur ou un mélangeur à vitesse lente.

Conditionnement

Nafufill BB 2 est livré soit en bidon de 30 kg soit en fût de 200 litres.

Entreposage

Nafufill BB 2 peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert pendant 12 mois. Entreposer Nafufill BB 2 dans un lieu sec, frais et protégé du gel.

Températures

La mise en œuvre est possible pour des températures de l'air, du support et du matériau suivantes :

≥ + 5°C à ≤ + 35°C

Évacuation des emballages

Nafufill BB 2 est sans solvant et non inflammable. Vider le récipient sans laisser de déchet.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Conditions de mise en œuvre	°C	≥ 5 ≤ 35	Température air/support/matériau

Elimination des emballages	Vider entièrement les emballages perdus.
Désignation de l'adjuvant	Nafufill BB 2
Teinte	blanc laiteux
Forme	liquide
Forme de livraison	Bidon de 30kg Fût de 200kg

GISCODE: BZM20

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2500028240]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de