Nafuquick

Mastic polyvalent fin pour le béton cosmétique

BE SURE. BUILD SURE.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Prêt à l'emploi – il suffit de mélanger le produit à l'eau
- Propriétés améliorées grâce aux résines synthétiques
- Résistant aux intempéries et au gel
- Pigmentation en couleur véritable et résistante à la lumière
- Conçu pour des épaisseurs de couche jusqu'à 6 mm, applicable en une seule opération
- Injectable avec un dispositif approprié (merci de consulter nos conseillers techniques !)
- Disponible en quatre teintes différentes (voir aperçu des teintes)
- Classé dans la classe R1 selon EN 1504-3 - statiquement non pertinent
- Non inflammable selon la norme DIN EN 13501-classe de matériaux de construction A1
- GISCODE : ZP1

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux de béton cosmétique sur du béton et béton de propreté
- Masticage d'égalisation sur les pièces préfabriquées en béton
- Sur les pièces fraîchement décoffrées en utilisant le produit Repacryl

CONSIGNES D'UTILISATION

Nafuquick ne peut pas être utilisé pour les réparations de surfaces à sollicitation mécanique.

Préparation du support : voir la fiche technique "Conseils généraux d'utilisation pour les enduits fins et superfins". Les miroirs en ciment sur les surfaces en béton apparent doivent être enlevés avec Donnitil 3 X.

Mélange : Incorporer le produit Nafuquick dans l'eau de préparation et mélanger ensuite à l'aide d'un mélangeur lent pour obtenir une consistance homogène, prête à l'emploi.

Les basses températures retardent et les températures élevées accélèrent le processus de durcissement.

Application : Nafuquick doit être appliqué uniquement à des températures ambiantes et températures de la structure support de +5°C.

L'application se fait à la truelle, à la taloche ou avec la planche à râper en caoutchouc MC-Top Rubber. Selon la nature du support, Nafuquick peut être appliqué jusqu'à une épaisseur totale de 6 mm maximum. Pour obtenir une surface fine et lisse, reprofiler l'enduit dans le temps imparti avec l'éponge à frotter MC-Top Sponge.

Remarque : Dû à l'emploi artisanal, des changements de teinte peuvent apparaître ! Le mastic doit être retravaillé uniquement avec très peu d'eau. Il est donc conseillé de nettoyer l'éponge Duo pendant le reprofilage uniquement avec de l'eau propre. Tout excès d'eau doit être éliminé jusqu'à 90%. Ceci surtout pour éviter les traces et pellicules en surface.

Cure : Les surfaces mastiquées au Nafuquick doivent être retravaillées à temps pour empêcher une évaporation d'eau trop rapide sous l'effet des rayons de soleil et du vent.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Ajout d'eau	l	env. 8,25 - 8,75	
Délai pratique d'utilisation	minutes	env. 30	à 20°C
Conditions de mise en œuvre	°C	> 5 < 30	Température air/support/matériau
Consommation (superficiel)	kg/m²		
Mortier sec		env. 1,25	par mm d'épaisseur de couche
Mortier frais		env. 1,66	par mm d'épaisseur de couche
Résistance à la traction par flexion	N/mm²		à 20°C et 50% humidité rel.
28 d		4,3	à 23°C et 50% humidité rel.
24 h		0,9	à 23°C et 50% humidité rel.
Résistance à la compression	N/mm²		
28 d		14,2	à 23°C et 50% humidité rel.
24 h		2,2	à 23°C et 50% humidité rel.
Épaisseur de couche	mm	6	maximum
	Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d'humidité relative.		

Teinte	clair, gris clair, gris moyen, Gris béton, voir nuancier ou échantillon
Forme de livraison	Sacs de 25 kg, 1 palette (40 sacs de 25 kg)
Stockage	Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 12 mois.
Elimination des emballages	Vider entièrement les emballages perdus.

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d'emballage et les fiches de données de sécurité. GISCODE: ZP1

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2500028364]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de