



# Ortolan Extra 721

Agent de démoulage spécial avec solvant pour coffrages glissants et grimpants

## Caractéristiques du produit

- Agent de démoulage prêt à l'emploi à base d'huile minérale
- Biodégradable selon l'OCDE 301 B
- Excellente efficacité de démoulage
- Protège et préserve les coffrages en acier
- Empêche le gonflement, le gauchissement et le séchage des coffrages en bois
- Facile à pulvériser
- Contient des solvants

## Domaines d'application

- Convient aux coffrages en bois, métal et plastique.
- Convient spécialement aux coffrages glissants et grimpants
- Convient pour une utilisation universelle dans la construction en béton et béton armé.
- Convient pour les coffrages chauffés jusqu'à 80°C.

## Consignes d'utilisation

### Informations générales

Ortolan Extra 721 est un agent de démoulage non hydrosoluble à base d'huile minérale pour tous types de coffrages et spécialement adapté aux coffrages glissants et grimpants.

### Manipulation

Consultez la fiche « Instructions générales d'utilisation des agents de démoulages Ortolan ».

### Instructions d'application

Consultez la fiche « Instructions générales d'utilisation des agents de démoulages Ortolan ».

Un post-traitement immédiat avec des agents de cure liquides ou des systèmes de revêtements, comme dans les coffrages glissants et grimpants, est possible dans le système. Demandez conseils à notre équipe technique. En raison de ses propriétés biodégradables, l'agent de démoulage est sensible aux conditions météorologiques.

Une exposition prolongée des coffrages peut nécessiter une nouvelle application d'Ortolan Extra 721. Les coffrages très absorbants et en bois neuf peuvent nécessiter une seconde couche d'agent de démoulage.

La viscosité et la consistance du produit sont altérées pour des températures inférieures à 0°C. L'aspect trouble du produit causé par le gel disparaît lorsque le produit est réchauffé.

Ortolan Extra 721 présente une efficacité optimale pour des températures de matériaux supérieures à 0°C.

### Informations supplémentaires

Pour les informations concernant l'utilisation, veuillez consulter la fiche « Instructions générales d'utilisation des agents de démoulages Ortolan » et la fiche de données de sécurité.



## Propriétés techniques du produit Ortolan Extra 721

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Densité	g/cm <sup>3</sup>	env. 0,87	
Consommation	ml/m <sup>2</sup>	15-50	Selon le type, l'état du coffrage et le domaine d'application.
Point éclair	°C	70	Selon DIN 51755

## Classification SYNAD

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE	
Version 2019	
<b>SÉCURITÉ FEU</b>	☹☹
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b> ☹☹☹
	<b>COV</b> ☹
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b> ☹
☹ Critère favorable    ☹ Critère défavorable	

## Caractéristiques du produit Ortolan Extra 721

Contrôle qualité interne	DIN EN ISO 9001
Base	Huile minérale avec additifs
Couleur	Jaune
Forme	Liquide
Stockage	À conserver 12 mois
Conditionnement	Conteneur de 1000 L Fût de 200 L Bidon de 30L
Élimination	Afin de respecter l'environnement, veillez à vider entièrement les contenants.

Les caractéristiques du produit reposent sur des tests réalisés en laboratoire et peuvent varier dans la pratique. Il est préférable d'effectuer des tests d'adéquation préliminaire dans les conditions d'utilisation afin de déterminer l'adéquation technique dans un cas particulier.

### Conseils de sécurité

Référez-vous aux inscriptions et aux conseils de sécurité sur les étiquettes et des fiches de données de sécurité ainsi qu'aux instructions générales d'utilisation.

CODE GIS : BTM20. Classe de danger pour l'eau : WGK 2

**Remarque :** Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l'art officiellement reconnues sont applicables.

**Edition 07/20.** Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version. D 04/18